

淮安市建设工程质量监督站文件

淮建质监〔2023〕15号

关于2023年度淮安地区水泥物理力学性能 检测能力验证结果的通报

各县（区）质监站、各工程检测机构：

为贯彻落实省住建厅《省住房城乡建设厅关于做好2023年全省建设工程质量检测能力验证工作的通知》（苏建函质〔2023〕86号）文件精神，进一步加强我市建设工程质量检测管理工作，全面提高检测机构的检测能力和检测人员的技术水平，根据《关于开展2023年度淮安地区水泥物理力学性能检测能力验证工作的通知》（淮建质监〔2023〕13号），2023年6月-7月，市质监站组织开展了全市水泥物理力学性能检测能力验证工作。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次能力验证工作由市质监站统一组织，淮安市建筑工程质量检测中心有限公司具体承办，全市共23家检测机构参加能力验证。

本次能力验证严格遵循“科学、公开、公正、公平”原则，由中国国检测试控股集团股份有限公司提供能力验证样品和数据统计评价，本次能力验证是对我市检测机构、检测人员、检测设备以及实际操作能力的一次综合性检验，有效促进了检测机构技术能力、管理水平和检测人员技术水平的全面提高，有力的保证了建设工程检测数据的真实性和公正性。

二、验证结果

本次参加水泥物理力学性能检测能力验证共 23 家检测机构，其中满意 17 家，不满意 4 家，可疑 2 家。

检测能力验证评审结果表明：参加能力验证的检测机构的总体水平较好，多数检测机构对标准规范、仪器设备性能掌握熟练。但是少数检测机构和人员对标准规范、仪器设备性能的掌握还有不足，人员操作不够规范、仪器设备性能不够稳定等原因导致检测结果出现偏差。

三、处理意见及要求

（一）本次能力验证结果为满意的检测机构应再接再厉，不断提高检测水平；能力验证结果为可疑的检测机构，应通过查找原因、自行组织比对试验等整改措施提高检测能力；对能力验证结果可疑的人员，检测机构应加强人员检测能力的技术培训、指导和考核。结果为不满意检测机构，自发文之日起暂停此项检测业务直至整改合格。整改形式为参加能力验证提供者（中国国检测试控股集团股份有限公司）的测量审核，测量审核的项目参数应与本次能力验证不合格项目参数一致。

各检测机构应将相关整改情况报县（区）建设主管部门审

核，并于 15 个工作日内上报市质监站。

（二）各检测机构要高度重视自身的检测能力建设，强化执行国家、省检验检测技术标准、规范、规程的自觉性和规范性，认真对检测人员进行技术再教育再培训，及时更新、维护、保养检测设备。

（三）本次能力验证的结果将作为监督检查、信用管理等工作的重要参考依据。

附件：2023 年淮安市水泥物理力学性能检测能力验证结果汇总表

淮安市建设工程质量监督站
2023 年 7 月 17 日



抄送：省质监总站、马唯总工程师、局质安处、局市场处

Z 比分数 单位名称	参数	机构代码	比表面积	标稠	初凝	终凝	胶砂流动度	3 天抗折	28 天抗折	3 天抗压	28 天抗压	结果统计
淮安市建筑工程质量检测中心有限公司		1	+1.40	+1.76	-1.26	+0.12	-0.19	+1.67	+1.05	-0.58	+1.34	满意
淮安嘉联工程质量检测有限公司		3	-1.53	+1.76	+1.26	+1.43	-1.42	0	-1.05	-0.58	+0.51	满意
江苏融城检验检测有限公司		5	+0.23	0	-0.19	-0.12	+0.13	-0.83	0	+0.19	-0.13	满意
江苏方正工程检测有限公司		7	+1.53	-1.76	+0.10	-0.12	-1.00	+0.83	+0.79	+1.35	+0.96	满意
江苏建纬检验检测有限公司		9	-0.07	-0.59	+0.10	-1.19	+1.46	+0.83	+0.79	-0.58	-0.38	满意
江苏江北建设工程检测有限公司		11	+0.20	-0.59	+0.10	-1.31	+0.71	+0.83	+1.05	+0.38	-0.51	满意
江苏瑞元建设工程检测有限公司		13	-0.38	-0.59	+0.19	0	+0.55	0	+0.26	+0.58	0	满意
江苏福维检测检验有限公司		15	-1.22	-0.59	-0.58	+0.48	-0.68	-3.33	-1.84	-8.85	-1.34	不满意
淮安市淮安区建设工程质量检测中心有限公司		17	+3.75	-0.59	+1.46	-0.36	+1.26	+0.83	+1.05	+1.35	+1.27	不满意
江苏友创工程技术研究有限公司		19	-5.37	0	+0.19	-1.55	-9.55	-0.83	+0.79	-6.15	-1.97	不满意
淮安天地工程检测有限公司		21	-0.59	-0.59	+0.39	+0.60	+0.39	0	0	+0.19	-0.25	满意
淮安曙光工程检测中心有限公司		23	+0.50	-0.59	-2.23	+1.67	-1.33	-1.67	-1.32	-1.92	+0.45	可疑
淮安市振淮工程检测有限公司		2	-0.41	+1.33	+0.25	-0.79	-0.58	0	+1.11	-0.32	-0.67	满意
苏源检测有限公司		4	+0.03	0	+1.50	+1.90	-1.33	-2.00	-2.22	-0.81	+1.00	可疑
江苏恒正检测技术有限公司		6	-0.99	-0.67	+1.50	+0.79	-1.63	-1.00	0	-0.32	-1.17	满意
金湖县金桥建筑材料检测有限公司		8	+0.75	-0.67	-0.50	+0.63	+0.79	0	0	+0.48	+1.17	满意
江苏省万达勘测检测设计有限公司		10	-1.27	+0.67	-1.00	+0.95	-0.75	-1.00	-0.56	-1.13	-1.17	满意
盱眙国联建设工程质量检测有限公司		12	+1.11	0	+1.25	0	+1.29	0	+1.11	+0.97	+0.67	满意
淮安国宇工程检测有限公司		14	-1.56	-2.00	-9.00	-1.27	-4.13	-1.00	-0.56	-1.45	-1.00	不满意
涟水县建设工程质量检测中心		16	**	+1.33	-1.00	0	+0.42	+1.00	+0.56	-0.48	+0.17	满意
金湖县建设工程质量检测有限公司		18	+0.46	-0.67	-0.50	-0.16	+0.29	-1.00	+1.11	+0.81	-1.33	满意
洪泽县建设工程质量检测中心有限公司		20	+1.07	-0.67	-0.25	-0.63	+0.63	+1.00	-0.56	+1.61	+0.83	满意
金湖诺诚工程检测有限公司		22	+0.81	-0.67	-0.75	-1.27	+0.87	+1.00	0	+1.13	+0.67	满意

注：|Z|≤2 为满意结果；2<|Z|<3 为可疑的结果；|Z|≥3 为不满意结果。

九个参数均满意为总体满意，出现不满意结果即为总体不满意，仅出现可疑结果为总体可疑。